

A close-up photograph showing a light-colored wooden plank resting on a brown corrugated cardboard base. The wood grain is clearly visible on the plank's surface. The cardboard has a distinct fluted pattern. A blue rectangular overlay is positioned on the left side of the image, containing white and blue text.

Клеевые СМЕСИ

Область применения

1. Строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений.
2. Облицовка стен и напольных покрытий внутри и снаружи зданий.

Условия проведения работ:

Температура	
t° воздуха при проведении работ	от +5 до +35°C
t° воды и затворенного раствора	до +25°C
t° эксплуатации готового покрытия	от -50 до +50°C

1. Технические характеристики смеси действительны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 60%. В других условиях технологические параметры могут изменяться.

2. При температуре воздуха более +25°C, время использования раствора сокращается на 25-30%.

Оборудование, инструменты:

1. Миксер или дрель с насадкой для вязких веществ, со скоростью вращения 400-800 об./мин.
2. Ёмкость для приготовления раствора.
3. Зубчатый шпатель.
4. Кельма.

Подбор зуба шпателя:

Длина стороны керамического изделия	Размер зуба шпателя	Толщина слоя нанесения
до 100 мм	4 мм	4 мм
от 100 до 150 мм	6 мм	6 мм
от 150 до 200 мм	8 мм	8 мм
от 200 до 300 мм	10 мм	10 мм
от 300 до 400 мм	12 мм	12 мм

Подготовка основания

1. Основание должно быть прочным и очищенным от веществ, снижающих адгезию (пыли, высолов, жиров, масел, битумов и т.д.).

2. Слабые и отслаивающиеся участки основания, выступы и неровности удалить. Трещины, глубокие выбоины, стыки плит следует за сутки до начала работ «расшить», очистить от пыли, загрунтовать и заполнить густоразведенным раствором.

3. Загрунтовать поверхности (использовать грунтовки различного назначения). Запрещается наносить клей на мокрые и промерзшие основания.

Внимание! Сильновпитывающие основания (например, ячеистый бетон) загрунтовать на 2 раза с промежуточной сушкой каждого слоя не менее 1 часа.

4. Несущие и ограждающие конструкции должны соответствовать СП 70.13330, отделочные покрытия должны соответствовать СП 71.13330.

Порядок приготовления раствора

• Сухую смесь предварительно перемешать (разрыхлить), если смесь слежалась.

• В емкость для приготовления раствора залить требуемое количество чистой воды. Постепенно добавляя сухую смесь в воду при интенсивном перемешивании с помощью дрели или миксера, получить однородную массу без содержания комков и сгустков. Количество воды подбирается опытным путем, начиная с минимального значения до получения жидкого раствора, требуемой консистенции.

• Выдержать технологическую паузу 5-7 мин. и повторно перемешать. Раствор готов к применению.

• Загущать готовый раствор сухой смесью запрещается. Избыток воды ведет к разжижению раствора.

• Готовую смесь выработать в течение 120 мин. с момента затворения.

Внимание!

1. Не добавлять в готовый раствор другие компоненты.
2. Не смешивать сухие цементные смеси различных производителей.
3. Не смешивать с материалами, содержащими гипс.
4. Использовать только чистую проточную воду.

Порядок проведения работ

1. Нанести клей на основание с помощью кельмы.
2. Распределить по поверхности зубчатым шпателем.
3. Уложить плитку на клей, обеспечивая контактную площадь не менее 80% и притереть.
4. Удалить излишки раствора.
5. Заполнить швы затирками через 24 часа после укладки.

Внимание!

1. Керамическую плитку при проведении работ не замачивать.
2. Расход смеси зависит от неровности поверхности.
3. Сквозняки, повышенная влажность и температура воздуха более 20°C могут сократить время коррекции и жизнеспособность жидкого раствора.
4. Не укладывать элементы встык (мин. ширина шва - 1мм).
5. При проведении наружных работ с использованием изделий толщиной более 8 мм или размером более 600х600 мм на высоте более 1 м необходимо дополнительное механическое крепление.
6. При укладке плитки размером более 300х300 мм, клей наносить на основание и обратную сторону плитку.

Важно!

1. Данная инструкция является рекомендательной и не заменяет профессиональных навыков строителей.
2. Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной таре 12 месяцев с момента изготовления в помещениях с влажностью не более 70 %.



ГОСТ Р 56387

Клей для плитки цементный усиленный для керамогранита

KLF 341



ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ



НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ



ЛЮБАЯ ВЛАЖНОСТЬ



СТЕНЫ И ПОЛ



ТЁПЛЫЙ ПОЛ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО

Рекомендованные поверхности:

бетонные,
кирпичные,
каменные,
газо- и пенобетонные,
любые цементные.

На гипсовые - не применять.

Свойства:

- ✓ высокоадгезионный
- ✓ влагостойкий
- ✓ устойчивый к сползанию
- ✓ мелкозернистый
- ✓ морозостойкий
- ✓ безусадочный
- ✓ экономичный
- ✓ высокая фиксирующая способность
- ✓ удобный в работе

Сфера применения

Предназначен для укладки керамической плитки, мозаики, искусственного и природного камня (кроме мрамора) любых размеров на стены и пол, керамогранита размером 600x600 мм на стены и пол. Допускается укладка разноформатных плит. Используется в системе «Теплый пол».

0,9-1,1
кг/кв.м

расход смеси
при слое = 1 мм

4-14
мм

толщина
слоя

120
мин

время
работы

Технические характеристики

Вяжущее	цемент ПЦ500Д0
Максимальная фракция песка	0,63 мм
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,22-0,24 л
Расход воды на 25 кг сухой смеси	5,5-6,0 л
Водоудерживающая способность	99%
Открытое время	20 мин
Адгезия (28 суток)	1 МПа
Прочность на сжатие (28 суток)	12 МПа
Морозостойкость	F50 (50 циклов)
Радиационная безопасность	I класс (НРБ-99)

Условия хранения сухих строительных смесей ВыProc™

Сухие строительные смеси упаковываются в бумажные клапанные мешки весом 20, 25 или 30 кг и поставляются потребителю на деревянных поддонах упакованных в стрейч-пленку, поддоны штабелируются не более чем в два яруса.

1. Срок хранения сухой смеси в неповрежденной таре – 12 мес. с момента изготовления в помещениях с влажностью не более 70%.
2. Дата изготовления указывается на мешке и дублируется в паспорте качества.
3. Смесь из повреждённых мешков пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь.

Техника безопасности

1. Использовать средства защиты для глаз и кожи.
2. Работать в специальной одежде.
3. Не допускать попадания сухой смеси или раствора в глаза и на кожу.
4. При попадании сухой смеси или раствора в глаза необходимо промыть проточной водой. После обратиться за помощью к врачу.

Производитель не несет ответственность:

- 1) за использование материалов ВыProc™ не по назначению;
- 2) за несоблюдение технологии работы с материалами ВыProc™;
- 3) за применение материала в целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием;
- 4) за использование материалов других торговых марок.