

A close-up photograph of a brick wall. The bricks are light-colored and arranged in a standard running bond pattern. The mortar joints are visible and slightly recessed. A dark blue rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text. The overall lighting is bright, highlighting the texture of the bricks and mortar.

Кладочные смеси

Область применения

1. Возведение строительных конструкций (несущих и ненесущих), надземное и подземное строительство.
2. Реконструкция и ремонт зданий и сооружений.

Условия проведения работ:

Температура	
t° воздуха при проведении работ	от +5 до +35°C
t° воды и затворенного раствора	до +25°C
t° эксплуатации готового покрытия	от -35 до +1100°C

1. Технические характеристики смеси действительны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 60%. В других условиях технологические параметры могут изменяться.
2. При температуре воздуха более +25°C, время использования раствора сокращается на 25-30%.
3. Кладочные элементы (блоки, кирпичи, камень) не должны быть промерзшими. При необходимости наледь удалить обогревом. Горячую воду не применять.

Оборудование, инструменты:

1. Миксер или дрель с насадкой для вязких веществ, со скоростью вращения 400-800 об./мин..
2. Емкость для приготовления раствора.
3. Кельма.

Подготовка перед работой

Требования к несущим и ограждающим конструкциям по СП 70.133330-2012. Требования к отделочным покрытиям по СП 71.133330.2017.

Порядок приготовления раствора

- Сухую смесь предварительно перемешать (разрыхлить), если смесь слежалась.
- В емкость для приготовления раствора залить требуемое количество чистой воды. Постепенно добавляя

сухую смесь в воду при интенсивном перемешивании с помощью дрели или миксера, получить однородную массу без содержания комков и сгустков. Количество воды подбирается опытным путем, начиная с минимального значения до получения жидкого раствора, требуемой консистенции.

- Выдержать технологическую паузу 5-7 мин. и повторно перемешать. Раствор готов к применению.
- Загущать готовый раствор сухой смесью запрещается. Избыток воды ведет к разжижению раствора.
- Готовую смесь выработать в течение 60 мин. с момента затворения.

Внимание!

1. Не добавлять в готовый раствор другие компоненты.
2. Не смешивать сухие цементные смеси различных производителей.
3. Не смешивать с материалами, содержащими гипс.
4. Использовать только чистую проточную воду.

Порядок проведения работ

Кладочные работы:

1. Готовую смесь нанести на основание с помощью кельмы. Распределить по поверхности и разровнять.
2. Уложить кладочный элемент, обеспечивая требуемую толщину шва, прижать и простучать.
3. Излишки смеси удалить.

Ремонтные работы:

Заполнить неровности, щели, трещины, отверстия готовой смесью, вдавливая раствор и обеспечивая полноту заполнения ремонтируемой полости.

Время последующих работ - 24 часа.

Правила ведения работ

Кладочные работы начинают с укладки «насухо» первого слоя кирпича для правильной разметки вертикальных швов. Швы вертикальные должны быть толще горизонтальных. Первый горизонтальный шов

является выравнивающим слоем и его толщина может составлять несколько сантиметров.

Кладка ведется всегда целыми рядами. По завершению кладочных работ по фасаду и до начала схватывания раствора необходимо приступить к расшивке швов.

Расшивка производится «сверху вниз» фасада, начиная с горизонтальных швов, заканчивая вертикальными швами. После расшивки швы с фасада требуется очистить мягкой щеткой. Весь фасад, после высыхания швов, тщательно очистить водой от мелких загрязнений. Очистку фасада водой производить сверху вниз.

Запрещается:

- 1) Использовать при возведении конструкций, расположенных в зоне переменного уровня воды или под водой и не имеющих специальной защитной гидроизоляции.
- 2) Использовать смеси без противоморозных добавок при отрицательных температурах.
- 3) Использовать для кладки конструкций из силикатных материалов, эксплуатируемых в условиях попеременного увлажнения — высыхания (цоколи, фундаменты).

Внимание!

1. Расход смеси зависит от толщины шва и приблизительно составляет ~25 кг на 50-70 шт. одинарных кирпичей.
2. Первый нагрев производить после окончания работ через 28 суток при температуре не выше +300°С и не больше 60 мин., в последующем время не нормируется, а температура не должна превышать предельно допустимую (+1100С).

Основные характеристики кладочных смесей:

- 1) набор эксплуатационной прочности в течение продолжительного времени;
- 2) сохранение целостности в условиях перепада температур;
- 3) пластичность, облегчающая выполнение работ;
- 4) влагостойкость затвердевшего материала.

Способы кладки кирпича

1. Кладка сплошная (раствор + кирпич). Делается без утеплителя и создает кирпичный монолит. Пустот быть не должно. Применяется в строительстве заборов, несущих стен, для возведения цоколей, части строений. Состав раствора не должен быть жидким, иначе кирпич поплывет.
2. Кладка армирования (раствор + кирпич + стальная сетка). Применяется в ответственных строениях при постройке несущих стен.
3. Кладка облегченная с использованием утеплителя. Особо применяется для внутреннего утепления строения.
4. Декоративная кладка для придания украшения и составления интересных композиций.

Важно!

1. Данная инструкция является рекомендательной и не заменяет профессиональных навыков строителей.
2. Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной таре 12 месяцев с момента изготовления в помещениях с влажностью не более 70 %.



ГОСТ Р 58272

Кладочная смесь цементная термостойкая

MMW 070

ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫНАРУЖНЫЕ
РАБОТЫНОРМАЛЬНАЯ
ВЛАЖНОСТЬПОВЫШЕННАЯ
ВЛАЖНОСТЬВЫСОКАЯ
ТЕМПЕРАТУРАЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНО

Внимание!

Первый нагрев производить после окончания работ через 28 суток при температуре не выше +300°C и не больше 60 мин., далее время не нормируется. **Эксплуатация без прямого контакта с огнем до +1100°C**

Кладочные элементы:

- огнеупорный кирпич

Свойства:

- ✓ класс G (нормальная кладочная смесь)
- ✓ прочная
- ✓ технологичная
- ✓ мелкозернистая
- ✓ огнеупорный наполнитель (шамот)
- ✓ низкое водопотребление

Сфера применения

Предназначена для кирпичной кладки и последующего заполнения швов при возведении из стучных изделий бытовых печей, каминов, дымоходов, уличных барбекю, мангалов, коптилен, грилей. Допускается применять при ремонтных и восстановительных работах небольшой площади (заполнение стыков, щелей, трещин, неровностей и т.п.).

1,2–1,5
кг/кв.мрасход смеси
при слое = 1 мм5–15
ммтолщина
шва60
минвремя
работы

Технические характеристики

Вяжущее	цемент ПЦ500Д0
Максимальная фракция песка	0,63 мм
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,24–0,28 л
Расход воды на 25 кг сухой смеси	6,0–7,0 л
Водоудерживающая способность	98%
Прочность на сжатие (28 суток)	10 МПа
Прочность на сдвиг (28 суток)	0,3 МПа
Морозостойкость	F25 (25 циклов)
Капиллярное водопоглощение	0,2 кг/м ² ·мин ^{0,5}
Радиационная безопасность	I класс (НРБ-99)

Условия хранения сухих строительных смесей VyProc™

Сухие строительные смеси упаковываются в бумажные клапанные мешки весом 20, 25 или 30 кг и поставляются потребителю на деревянных поддонах упакованных в стрейч-пленку, поддоны штабелируются не более чем в два яруса.

1. Срок хранения сухой смеси в неповрежденной таре – 12 мес. (24 мес. для SPS-780) с момента изготовления в помещениях с влажностью не более 70%.
2. Дата изготовления указывается на мешке и дублируется в паспорте качества.
3. Смесь из повреждённых мешков пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь.

Техника безопасности

1. Использовать средства защиты для глаз и кожи.
2. Работать в специальной одежде.
3. Не допускать попадания сухой смеси или раствора в глаза и на кожу.
4. При попадании сухой смеси или раствора в глаза необходимо промыть проточной водой. После обратиться за помощью к врачу.

Производитель не несет ответственность:

- 1) за использование материалов VyProc™ не по назначению;
- 2) за несоблюдение технологии работы с материалами VyProc™;
- 3) за применение материала в целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием;
- 4) за использование материалов других торговых марок.